

METEORE 10

Naturálny, vodou riediteľný textúrovaný náter určený pre interiéry, dokonale imitujúci cement vo všetkých jeho variáciách. METEORE 10 je ideálny pre moderné súčasne interiéry, dodávajúc im nádych elegancie s jedinečným vizuálnym vzhľadom. Je ideálny pre priaznivcov urbanistického, ako aj priemyselného štýlu.

CHARAKTERISTIKA:

Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu je potrebné tónovať C100 OVER príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI alternatívne môže byť použitý VALCONE tónovací prístroj pre dosiahnutie požadovaného odtieňa.

METODY APLIKÁCIE:

1) EFFETTO CEMENTO COMPATO



1) PRIMER 1200

nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200 riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6 hodín pri teplote 20°C



2) METEORE 10

potom nanášajte jednu vrstvu neriedeného METEORE 10 špachtľou PV43 vo všetkých smeroch



3) -

kým je ešte povrch mokrý prejdite celý povrch valčekom penovým PV23 bez použitia produktu



4) -

po 20 – 30 minútach navlhčite povrch vodou a jemne vyhladte celý povrch špachtľou PV43 bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



5) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 všetkými smermi

2) EFFETTO CEMENTO LARGE



1) PRIMER 1200

nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200 riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6 hodín pri teplote 20°C



2) METEORE 10

potom nanášajte jednu vrstvu neriedeného METEORE 10 špachtľou PV43



3) -

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý povrch špeciálnou kefou PV105 zvislým smerom zhora nadol bez použitia produktu



4) -

po 20 – 30 minútach navlhčite povrch vodou a jemne vyhladte celý povrch špachtľou PV43 bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



5) PIXEL

potom použite špeciálne farebné pero PIXEL a naznačte zvisle čiary podľa požadovanej veľkosti



6) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol



7) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol



8) - PIXEL

po 6 hodinách znova použite špeciálne farebné pero PIXEL a zvýraznite zvislé čiary, ktoré boli naznačené pred aplikovaním C100 OVER

METEORE 10

3) EFFETTO CEMENTO SLIM



1) PRIMER 1200

nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200 riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6 hodín pri teplote 20°C



2) METEORE 10

potom nanášajte jednu vrstvu neriedeného METEORE 10 špachtľou PV43



3) -

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý povrch špeciálnou kefou PV105 zvislým smerom zhora nadol bez použitia produktu



4) -

po 20 - 30 minútach navlhčite povrch vodou a jemne vyhladte celý povrch špachtľou PV43 bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



5) PIXEL

potom použite špeciálne farebné pero PIXEL a naznačte zvisle čiary podľa požadovanej veľkosti



6) C100 OVER

potom naneste vrstvu C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa riedeného vodou 10% gumenou špachtľou PV 86 v zvislých pruhoch zhora nadol



7) PIXEL

po 6 hodinách znova použite špeciálne farebné pero PIXEL a zvýraznite zvisle čiary, ktoré boli naznačené pred aplikovaním C100 OVER

4) EFFETTO CEMENTO RIGATO



1) PRIMER 1200

nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200 riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6 hodín pri teplote 20°C



2) METEORE 10

potom nanášajte jednu vrstvu METEORE 10 riedeného vodou 0,100 LT. vody na 1 LT. 0,400 LT. vody na 4 LT. 1,200 LT vody na 12 LT. špachtľou PV43 vodorovným smerom



3) -

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý povrch špeciálnou kefou PV105 horizontálnym smerom bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



4) C100 OVER

potom naneste vrstvu C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa riedeného vodou 10 % štetcom PV v horizontálnych pruhoch



5) C100 OVER

potom naneste vrstvu C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa riedeného vodou 10 % štetcom PV v horizontálnych pruhoch

5) EFFETTO CEMENTO LEVIGATO



1) PRIMER 1200

nanášajte jednu vrstvu PRIMER 1200 riedeného vodou 15% - 20 % s valčekom vo všetkých smeroch a nechajte schnúť 6 hodín pri teplote 20°C



2) METEORE 10

potom nanášajte jednu vrstvu neriedeného METEORE 10 špachtľou PV43 vodorovným smerom

METEORE 10




3) -

kým je ešte povrch mokrý dekorujte celý povrch špeciálnou kefou PV105 horizontálnym smerom bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



4) -

po 20 – 30 minútach navlhčíte povrch vodou a jemne vyhladíte celý povrch špachtľou PV43 bez použitia produktu a nechajte zaschnúť 24 hodín



5)

potom použite skrutkovač a naznačte vodorovné a zvislé čiary podľa požadovanej veľkosti



6) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol



7) C100 OVER

potom naneste vrstvu neriedeného C100 OVER tónovaného do požadovaného farebného odtieňa špachtľou PV 43 v zvislých pruhoch zhora nadol

N.B.: pred aplikáciu si prosím pozrite video návod pre efekt ktorý požadujete dosiahnuť

NÁVOD NA POUŽITIE

Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú plochu vodou a vhodným saponátom. Ďalej aplikujte vrstvu fixačného náteru alebo vrstvu PRIMER 1200 zriedeného 15% - 20% vody a po približne 6 hodinách pokračujte s aplikáciou METEORE 10 s špachtľou PV 43 a dokončíte kým je produkt ešte stále mokrý s náradím podľa požadovaného efektu. Nechajte schnúť 24 hodín a potom dokončíte s C100 OVER

Pre zvýraznenie špár a imitujúcich textúru cementových foriem použite VALPAINT PIXEL perá a potom naneste C100 OVER. Keď je C100 OVER suchý približne po 6 hodinách ešte raz zvýraznite špáry s VALPAINT PIXEL perom ak je to žiadané. METEORE 10 má niekoľko finálnych efektov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Riedenie: PRIMER 1200 riedený s 15 – 20 % vody. METEORE 10 pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO pripravený na použitie neriedený, pre EFFETTO RIGATO riedený 0,100 LT. vody na 1 LT. METEORE 10.

C100 OVER EFFETTO COMPATO, LARGE, LEVIGATO pripravený na použitie neriedený, pre EFFETTO SLIM a RIGATO riedený 10% vody na 1 LT. C100 OVER.

Výdatnosť: PRIMER 1200 (riedený s 15 – 20 % vody) približne 1 liter na 8 – 10 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

METEORE 10 približne 1 liter na 1 – 1,5 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

C100 OVER pre EFFETTO COMPATO, LARGE, SLIM, LEVIGATO 1 liter na 4 – 5 m² a pre EFFETTO RIGATO 1 liter na 2,0 – 2,5 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

Balenie: PRIMER 1200 je dostupný v 1, 2,5, 5 a 12 litrovom balení; METEORE 10 je dostupný v 1, 4 a 12 litrovom balení; C100 OVER je dostupný v 1, 2,5 a 5 litrovom balení. FINISH V 18 Opaco v 1 litrovom balení.

Aplikačná teplota: + 10 ° C a + 30 ° C.

Schnutie: Úplne suchý po 28 hodinách, v závislosti na teplote v miestnosti.

Trvácnosť: Keď je úplne suchý vytvára priehľadnú vrstvu, ktorá je odolná voči oteru a normálnemu opotrebeniu.

Vode odolnosť: METEORE 10 a C100 OVER sú mierne vode odolné. Pre

zvýšenie vode odolnosti aplikujte FINISH V 18 Opaco - transparentný ochranný náter (valčekom, štetcom alebo pištoľou) po zaschnutí po 24 hodinách pri teplote 20°C. Aplikujte 1 alebo 2 dve vrstvy FINISH V 18 Opaco v závislosti od požadovaného stupňa vode odolnosti, ktorý požadujete dosiahnuť. Nechajte schnúť prvú vrstvu FINISH V 18 Opaco 4 hodiny pri teplote 20°C predtým než aplikujete druhú vrstvu.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Stabilita: približne 1 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod kontrolou výrobcu a výrobcu nenesie zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). To preto, že METEORE 10 je produkt, ktorý obsahuje prírodné zložky a špeciálne živice, ktoré reagujú na vlhkosť, teplo, ventiláciu a metódy aplikácie. Každá aplikácia má preto svoj vlastný jedinečný charakter. Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami zobrazenými v katalogu, v rozsahu od 15% a 20%, a tiež medzi jednotlivými dávkami. Všetok materiál by mal byť pred použitím zmiešaný vo veľkom kontajneri, aby sa zabránilo farebným rozdielom pri aplikácii produktu