

METEORE 8

Veľmi hustý a viac textúrový náter pre interiéry. Je to ideálny produkt pre vytváranie moderných a štýlových efektov, s jedinečnými metalickými a perleťovými odtieňmi.

CHARAKTERISTIKA:

Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu, zmiešajte METEORE 8 s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI alternatívne môže byť použitý VALCONE tónovací prístroj pre dosiahnutie požadovaného odtieňa. METEORE 8 musí byť dôkladne premiešaný pred použitím mechanickým prístrojom (napr. vrtáčka), a pre LAME' môže byť použitý kovová alebo drevená palička na miešanie.

METODY APLIKÁCIE:

1) EFFETTO LISCIO



1) - METEORE 8

nanášajte jednu vrstvu METEORE 8 so špachtľou PV 43 s 15 – 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch



2)

po chvíli prejdite celý povrch, ktorý bol aplikovaný METEORE 8 je potrebné vyhladiť so špachtľou jemnými ťahmi vo všetkých smeroch a po 4 hodinách pri teplote 20 ° C, celý povrch potrebné prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť 220 /260 a odstrániť nerovnomernosti a drsné plochy



3) LAME

Aplikujte postupne dve vrstvy LAME v rozdielnych farebných odtieňoch



4) - LAME A

naneste prvú vrstvu LAME prvý farebný odtieň so špachtľou PV 43 s 15 – 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch a počkajte najmenej 2 hodiny pri teplote 20°C



5) - LAME B

potom naneste ďalšiu vrstvu LAME s druhým farebným odtieňom rovnako so špachtľou PV 43 všetkými smermi s malým množstvom produktu LAME

2) EFFETTO SPATOLATO STRIKE



1) - METEORE 8

nanášajte jednu vrstvu METEORE 8 postupne na ploche 1 – 2 m² špachtľou PV 43 s 10 – 15 cm dlhými nepravidelnými ťahmi vo všetkých smeroch



2) -

potom kým je ešte METEORE 8 stále mokry vytvoríte polo-hladký reliéf so špachtľou PV 43 5 – 10 cm dlhé ťahy všetkými. Po 4 hodinách pri teplote 20 ° C, celý povrch potrebné prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť 220 /260 a odstrániť nerovnomernosti a drsné plochy



3) LAME

Aplikujte postupne dve vrstvy LAME v rozdielnych farebných odtieňoch



4) - LAME A

naneste prvú vrstvu LAME prvý farebný odtieň so špachtľou PV 43 s 15 – 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch smermi zanechávajú viditeľné hrany špachtle a počkajte najmenej 2 hodiny pri teplote 20°C



5) LAME B

potom naneste ďalšiu vrstvu LAME s druhým farebným odtieňom rovnako so špachtľou PV 43 všetkými smermi s malým množstvom produktu LAME

METEORE 8

3) EFFETTO SPATOLATO VEINED (VERTIKÁLNE, HORIZONTÁLNE, PRIEČNE)



2) METEORE 8

nanášajte jednu vrstvu METEORE 8 postupne na ploche 2 – 3 m² špachtľou PV 43 s 10 – 15 cm dlhými nepravidelnými ťahmi vo vybranom smere



2)

potom kým je ešte METEORE 8 stále mokrý vytvorte pravidelné pruhy (alebo v inom smere, horizontálne, priečne) so špachtľou PV 84 s 20 – 35 cm dlhými jemnými ťahmi. Po 4 hodinách pri teplote 20 ° C, celý povrch potrebné prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť 220 /260 a odstrániť nerovnomernosti a drsné plochy



3) LAME A

Potom naneste prvú vrstvu LAME prvý farebný odtieň so špachtľou PV 43 vo vybranom smere pruhov a malým množstvom produktu LAME. .
Počkajte najmenej 2 hodiny pri teplote 20°C



4) LAME B

potom naneste ďalšiu vrstvu LAME s druhým farebným odtieňom rovnako so špachtľou PV 43 vo vybranom smere pruhov a malým množstvom produktu LAME.

4) EFFETTO FIORATO



1) METEORE 8

nanášajte jednu vrstvu METEORE 8 postupne na ploche 1 – 2 m² špachtľou PV 43 s 20 – 30 cm dlhými nepravidelnými ťahmi všetkými smermi



2)

potom kým je ešte METEORE 8 stále mokrý vytvorte pravidelné malé a okrúhle vzory so špachtľou PV 84. Po 4 hodinách pri teplote 20 ° C, celý povrch potrebné prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť 220 /260 a odstrániť nerovnomernosti a drsné plochy



3) LAME A

naneste prvú vrstvu LAME prvý farebný odtieň so špachtľou PV 43 vo všetkých smeroch smermi



4) LAME B

potom naneste ďalšiu vrstvu LAME s druhým farebným odtieňom rovnako so špachtľou PV 43 všetkými smermi s malým množstvom produktu LAME

NB: Pre svetlé odtiene (nefarebný METEORE 8) je odporúčané aplikovať LAME s plastovou špachtľou PV 91

NÁVOD NA POUŽITIE

Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú plochu vodou a vhodným saponátom. Ďalej aplikujte vrstvu fixačného náteru alebo vrstvu PRIMER 400 zriedeného 50 % vody a po približne 4 hodinách pokračujte s aplikáciou METEORE 8.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

METEORE 8

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Riedenie: METEORE 8 a LAME' sú pripravené na použitie, PRIMER 400 sa riedi s 50% vody.

Výdatnosť: PRIMER 400 (riedený s 50% vody): približne 1 liter na 25-30 m² na jeden náter v závislosti od absorpcie povrchu.

Pri efekte 1) LISCIO: METEORE 8 približne 12 – 13 m² na 1 liter a LAME' približne 35 – 40 m² na 1 liter (jeden náter pre každý farebný odtieň v závislosti na hrúbke náteru a podkladu)

Pri efekte 2) SPATOLATO STRIKE: METEORE 8 približne 4 – 5 m² na 1 liter a LAME' približne 16 – 20 m² na 1 liter (jeden náter pre každý farebný odtieň v závislosti na hrúbke náteru a podkladu)

Pri efekte 3) SPATOLATO VEINED: METEORE 8 približne 4 – 5 m² na 1 liter a LAME' približne 16 – 20 m² na 1 liter (jeden náter pre každý farebný odtieň v závislosti na hrúbke náteru a podkladu)

Pri efekte 4) FIORATO: METEORE 8 približne 4 – 5 m² na 1 liter a LAME' približne 16 – 20 m² na 1 liter (jeden náter pre každý farebný odtieň v závislosti na hrúbke náteru a podkladu)

Balenie: METEORE 8 je dostupný v 1 alebo 4 litrovom balení, LAME je dostupný v 0,250 a 1 litrovom balení, PRIMER 400 sa dodáva v 0,750 a 5 litrovom balení; COLORI v 80 a 480 ml balení.

Aplikačná teplota: + 5 ° C a + 30 ° C.

Schnutie: v neprašnom prostredí po dobu 1 hodiny pri teplote 20 ° C. Suché po 6 - 8 hodinách pri teplote 20 ° C. Úplne suché po 48 hodinách, v závislosti na teplote v miestnosti.

Trvácnosť: produkt nie je vhodný na sústavný priamy kontakt s vodou a veľmi vlhké podmienky. Keď je úplne suchý vytvára priehľadnú vrstvu, ktorá je odolná voči oteru a normálnemu opotrebeniu.

Umývateľnosť: umývateľný s vodou a bežnými saponátmi po 15 dňoch od nanosenia.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 5 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Stabilita: približne 2 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Nástroje sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod jeho kontrolou výrobcu, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). To preto, že METEORE 8 a LAME' obsahujú prírodné produkty a špeciálne živice, ktoré reagujú na vlhkosť, teplo, ventiláciu a metódy aplikácie. Každá aplikácia má preto svoj vlastný jedinečný charakter. Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% a 30%, a tiež medzi jednotlivými dávkami. Všetok materiál by mal byť pred použitím zmiešaný vo veľkom kontajneri, aby sa zabránilo farebným rozdielom pri aplikácii produktu.