

## PRIMER 400

Technický list SC 00186

**NÁZOV:**

**PRIMER 400**

**TYP:**

vodou riediteľná penetrácia

**POUŽITIE:**

vodou riediteľná penetrácia určená do interiéru

**CHARAKTERISTIKA:**

**Špecifická hmotnosť:** 1.420 ± 30 gr/LT pri 20°C

**Výdatnosť:**

7 - 8 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva pre ARTECO 1 a ROCOCO ANTICANDO  
11 - 12 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva pre VALRENNU, VALSETIN, VALSETIN 2, POLISTOF  
20 - 25 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva pre METEORE 8 na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**DOBA SCHNUTIA:**

**Zafarbenie:**

Biely a tónovaný

**Balenie:**

LT. 0,750 - LT. 2,5 - LT. 5

**Suchý na dotyk:**

po 2 hodinách pri teplote 20°C

**Pretierateľný:**

po 2 - 4 hodinách pri teplote 20°C

**Úplne suchý:**

po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

PRIMER 400 je vodou riediteľná penetrácia určená do interiéru. PRIMER 400 sa jednoducho nanáša, je umývateľný, odolný a má dobrú kryciu schopnosť.

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**pre VALRENNU:**

**Staré steny:** Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné. Jemne prebrúste. Potom aplikujte lokálne PRIMER 400 na opravované časti. Po približne 4 hodinách aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 riedeného s vodou. Po 4 hodinách pokračujte s aplikáciou farby VALRENNNA.

**Nové steny:** Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné. Jemne prebrúste. Potom aplikujte lokálne PRIMER 400 na opravované časti. Po približne 4 hodinách aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 riedený vodou. Po 4 hodinách pokračujte s aplikáciou farby VALRENNNA.

**pre ARTECO 1:**

**Staré steny v exteriéri:** Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné a prebrúste. Potom aplikujte vrstvu PRIMER 400 riedeného s vodou na 50% . Po približne 4 hodinách pri teplote 20°C aplikujte druhú vrstvu PRIMER 400 riedený vodou 30%. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou ARTECO 1.

**Nové steny v exteriéri:** Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné. Po úplnom vyschnutí podkladu ho jemne prebrúste a aplikujte PRIMER 400 neriedený. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou ARTECO 1.

### pre VALSETIN a VALSETIN 2:

**Staré a nové steny:** Odstráňte starú nepríľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné. Jemne prebrúste a uistite sa, že podklad je úplne hladký. Potom aplikujte PRIMER 400 riedený vodou 50% ako fixačný náter. Po 4 hodinách pri teplote 20° C aplikujte lokálne vrstvu PRIMER 400 neriedeného len na opravované miesta. Potom pokračujte s aplikáciou na celý povrch druhej vrstvy PRIMER 400 neriedeného valčekom vo všetkých smeroch, tak aby bol celý povrch rovnomerne pokrytý. Potom pokračujte po približne 4 hodinách s aplikáciou VALSETIN alebo VALSETIN 2. PRIMER 400 musí byť tónovaný do požadovaného odtieňa podľa zvoleného odtieňa VALSETIN alebo VALSETIN 2.

### pre ROCOCO ANTICANDO:

**Staré steny:** Odstráňte starú nepríľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Potom aplikujte PRIMER 400 riedený vodou 50% ako fixačný náter. Po 4 hodinách pri teplote 20°C aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 riedený vodou 20 – 30 % . Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou ROCOCO ANTICANDO.

**Nové steny:** Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné a prebrúste. Po úplnom vyschnutí podkladu ho jemne prebrúste a po 4 hodinách pri teplote 20°C aplikujte PRIMER 400 riedený 15 -20%. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou ROCOCO ANTICANDO.

### pre POLISTOF:

**Staré steny:** Odstráňte starú nepríľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné. Jemne prebrúste. Potom aplikujte lokálne PRIMER 400 na opravované časti. Po približne 4 hodinách aplikujte jednu vrstvu PRIMER 400 riedený vodou 10-20%. Po 4 hodinách pokračujte s aplikáciou farby POLISTOF.

**Nové steny:** Opravte nerovnosti steny, ak je to potrebné a prebrúste. Po 4 hodinách pri teplote 20°C aplikujte lokálne vrstvu PRIMER 400 neriedeného len na opravované miesta. Potom aplikujte vrstvu PRIMER 400 riedený vodou 10 – 20 %. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou farby POLISTOF. PRIMER 400 musí byť tónovaný do požadovaného odtieňa podľa zvoleného odtieňa farby POLISTOF.

### PRÍPRAVA PRODUKTU:

**riedenie:** 10 – 20 % pre POLISTOF,  
10 – 30 % pre VALRENNU, VALSETIN,  
VALSETIN 2, ARTECO 1, ANTICANDO  
50 % pre METEORE 8

### APLIKÁCIA:

**spôsob:** štetcom, valčekom, striekacou pištoľou  
**počet náterov:** 1 alebo viac

### TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

### SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

### STABILITA:

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

### POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

-----  
[www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)  
-----

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.13 , Okt 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY