

ARMONIE D'ARGILLA

Technický list:

NÁZOV:

ARMONIE D'ARGILLA

TYP:

Hrubá dekoratívna povrchová úprava interiérov na báze prírodnej hliny, vytvorená tak, aby pozdvihla miestnosti so zamatovým efektom a eleganciou, ktorú je možné vidieť a cítiť. Vyrobené z starostlivo vybraných surovín a ingrediencií s nízkym dopadom na životné prostredie.

POUŽITIE:

dekorácie interiéru na vodnej báze

CHARAKTERISTIKA:

špecifická hmotnosť: 1 650 ± 30 g/l pri 20 °C

výdatnosť: 1,7-1,9 m²/l s jednou vrstvou na hladkých povrchoch pre prírodný efekt

0,80-0,90 m²/l s dvoma vrstvami na hladkých povrchoch pre hladký prírodný efekt

0,50-0,60 m²/l s jednou vrstvou na hladkých povrchoch pre efekt drevnej

štíepky 0,80-0,90 m²/l s jednou vrstvou na hladkých povrchoch pre moka efekt

0,7-0,8 m²/l s jednou vrstvou na hladkých povrchoch pre efekt mramorového prachu 0,8-1,00 m²/l s jednou vrstvou na hladkých povrchoch pre zemitý efekt (krytie sa môže líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti a absorpcie povrchu a spôsobu aplikácie)

estetický efekt: Produkt s prírodným efektom textúry

farba: podľa katalógu

balenie: 1 l / 4 l / 12 l

DOBA SCHNUTIA:

povrchovo suché: 1 hodina pri 20 °C

pretierateľné: 8 hodín pri 20 °C

úplne suché: 12-24 hodín pri 20 °C

SC 00328

VLASTNOSTI A ODOLNOST:

ARMONIE D'ARGILLA bola navrhnutá tak, aby ponúkala vyváženú kombináciu textúrnej estetiky, technických vlastností a udržateľnosti. Jej konzistencia umožňuje hrubé nanášanie aj na nerovné povrchy, pričom zaručuje dokonalú príľnavosť a dobrú spracovateľnosť. Výsledný vzhľad je zamatový, mierne zrnitý, s možnosťou vytvárania rôznych efektov pomocou prírodných prísad, ako sú drevené hobliny, kávová usadenina či granule korku alebo mramoru.

ARMONIE D'ARGILLA je mimoriadne priedušná, podporuje prirodzenú výmenu vlhkosti medzi natretým povrchom a prostredím, čím pomáha udržiavať zdravú mikroklimu a predchádzať tvorbe plesní. Jej zloženie, založené na recyklovanej živici a ingredienciách s nízkym dopadom na životné prostredie, zaručuje odolnosť a trvácnosť bez kompromisov v oblasti udržateľnosti: viac než 60 % obsiahnutého uhlíka pochádza z obnoviteľných alebo recyklovaných zdrojov.

ARMONIE D'ARGILLA nie je len farba – je to premyslená technická a estetická voľba, ktorá rešpektuje životné prostredie.

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI:

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKO V INTERIÉRI	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ trieda A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKO	-	NEOBSAHUJE	
MIERA EMISÍÍ FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKO	Smernica 2004/42/ES	max. 1,3 g/l (limit EÚ 200 g/l) Kat. A/I	

PRÍPRAVA POVRCHU:

Produkt je úplne bez škodlivých látok, ako sú APEO, IPA, formaldehyd a amoniak. Vďaka nízkemu obsahu VOC a certifikácii A+ zlepšuje kvalitu ovzdušia. Akékoľvek opravy alebo údržba sa dajú jednoducho vykonať vďaka charakteru produktu, ktorý umožňuje ciele zásahy bez zmeny vzhľadu natretého povrchu.

Uistite sa, že povrch je primerane pevný a odstráňte všetky nečistoty, ako sú: prach, vosk, mastnota, silikón, mydlo a čokoľvek iné, čo môže brániť priľnutiu. Odstráňte všetky staré farby, ak sú voľné a šupinaté, a umyte ich vhodným saponátom. Následne vykonajte potrebné opravy omietky a po jej vyschnutí naneste základný náter PRIMER 1200 pomocou valčeka z vlny, štetca alebo striekacej pištole. Po 6 hodinách pri teplote 20 °C môžete pristúpiť k aplikácii ARMONIE D'ARGILLA.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravený na použitie, s výnimkou ARMONIE D'ARGILLA s prídavnou látkou ADDITIVO TRUCIOLI, ktorá sa musí zriediť 6 %

APLIKÁCIA:

systém: s použitím špachtle z nehrdzavejúcej ocele

APLIKAČNÝ CYKLUS:

počet vrstiev: 1 – 2

1) Prirodzený efekt:

Naneste vrstvu ARMONIE D'ARGILLA pomocou nerezového hladidla PV 43. Po približne 20 minútach pri teplote 20 °C prejdite po povrchu opäť nerezovým hladidlom - tentoraz bez materiálu - pod šikmým uhlom a ťahmi vo všetkých smeroch. Týmto spôsobom väčšie „zrnká“ obsiahnuté v produkte vytvoria malé dierky a čiary rôznych dĺžok. Keď ARMONIE D'ARGILLA začne schnúť, vyhladte povrch nepravidelnými ťahmi, opäť vo všetkých smeroch, až kým nebudete spokojní s výsledkom.

2) Hladký prírodný efekt:

Naneste prvú vrstvu ARMONIE D'ARGILLA pomocou nerezového hladidla PV 43, pričom ťahy vedte vo všetkých smeroch. Po približne 8 hodinách pri teplote 20 °C naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako prvú. Následne, keď produkt začne schnúť, vyhladte ho nepravidelnými ťahmi, opäť vo všetkých smeroch.

3) Efekt drevených hoblín, moka efekt, efekt mramorového prachu a zemný efekt

Na ďalšie zvýraznenie povrchu pomocou prírodných prvkov je možné do už zafarbenej a dobre premiešanej ARMONIE D'ARGILLA pridať prísady ADDITIVO TRUCIOLI, ADDITIVO CAFFÈ, ADDITIVO MARMO alebo ADDITIVO SUGHERO.

Následne naneste vrstvu ARMONIE D'ARGILLA s vybranou prísadou podľa požadovaného efektu pomocou nerezového hladidla PV 43, pričom ťahy vedte vo všetkých smeroch.

VYHLADZOVANIE:

Približne 24 hodín po aplikácii ARMONIE D'ARGILLA pri teplote 20 °C je možné - pri všetkých efektoch okrem Prírodného a Hladkého prírodného efektu - povrch prebrúsiť vhodným mechanickým nástrojom a brúsny papierom so zrnitosťou 80, až kým sa nezačnú objavovať pridané prírodné prísady.

OCHRANA:

Aby bol povrch umývateľný, je potrebné naniesť transparentný ochranný produkt FINISH V 10 Opaco. Pred jeho aplikáciou počkajte približne 24 hodín pri teplote 20 °C po nanesení ARMONIE D'ARGILLA alebo po vyhladení, ak je to potrebné. FINISH V 10 Opaco nanášajte valčekom alebo striekacou pištoľou. Naneste jednu alebo dve vrstvy podľa požadovanej úrovne zmývateľnosti a odolnosti. Medzi prvou a druhou vrstvou počkajte približne 4 hodiny pri teplote 20 °C. Po aplikácii FINISH V 10 Opaco bude farba natretého povrchu viditeľne tmavšia.

Poznámka: Pri nevyhladenom efekte drevených hoblín sa FINISH V 10 Opaco musí nanášať výhradne štetcom, aby sa zabezpečila správna aplikácia ochranného produktu na všetky časti a uhly.

Odolnosť: po úplnom vytvrdnutí sa vytvorí priedušný film, ktorý poskytuje dobrú odolnosť proti nárazom a bežnému oderu.

Poznámka: [Pred aplikáciou produktu si pozorne pozrite video tutoriál k efektu, ktorý si želáte dosiahnuť.](#)

[Farby uvedené v tomto katalógu boli dosiahnuté pomocou Prírodného a Hladkého prírodného efektu.](#)

aplikačná teplota: medzi +10 °C a +30 °C.

čistenie zariadení: vodou a mydlom.

skladovanie: v tesne uzavretej nádobe, aj po použití, pri teplotách od +10 °C do +30 °C

Stabilita: približne 1 rok v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe

POZNÁMKY:

ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou a chráňte si oči a tvár. V prípade kontaktu ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom. Zariadenie sa nesmie umývať vo vodných tokoch, odtokoch atď.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov. Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách. Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

UPOZORNENIA PRE POUŽÍVATEĽA:

Poznámka: Informácie uvedené v tomto dokumente, ktoré sú výsledkom našich skúseností, sú správne a presné. Keďže podmienky použitia nemáme pod kontrolou, nenesieme zodpovednosť za odporúčania a rady, ktoré poskytujeme. Odporúčame vopred otestovať celý aplikačný cyklus na malej časti povrchu, aby ste si overili výsledok — najmä priľnavosť, odolnosť a konečný vzhľad.

Pri dekorovaní neustále sledujte dosiahnuté efekty: ARMONIE D' ARGILLA obsahuje prírodné zložky a špeciálne živice, ktoré reagujú rôzne v závislosti od spôsobu aplikácie, čo znamená, že každý projekt bude mať svoj jedinečný charakter. Odtiene sa môžu líšiť od tých uvedených v katalógu o 15 % až 20 % a môžu sa líšiť aj medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Pri práci s rôznymi šaržami ukončíte aplikáciu pri rohu a zvyšný produkt zmiešajte s novou šaržou vo veľkej nádobe pred pokračovaním.

Karta č. SC 00329, vydané manažérom kontroly kvality:
vydanie č. 1 Máj 2025