

## METEORE 12

Technický list SC 00271

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**METEORE 12**

Naturálny vodou riediteľný textúrovaný náter pre interiéry, ideálny pre imitáciu mramorového efektu

vodou riediteľný materiál určený do interiéru

**Špecifická hmotnosť:** 1.770 ± 30 gr/LT pri 20°C

**Výdatnosť:**

**VYROVNÁVACIA VRSTVA:** 2 - 2,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**VRCHNÁ VRSTVA:** 1-1,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**Estetický efekt:**

Satinový textúrovaný produkt určený pre dosiahnutie efektu cementu tónovaný to viacerých odtieňov, zobrazených v katalógu.

**Viskozita:**

60000 cps

**Zafarbenie:**

Farebná škála z katalógu

**Balenie:**

LT. 1 - LT. 4 - LT.12

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:**

po 8 hodinách pri teplote 20°C

**Pretierateľný:**

po 12 hodinách pri teplote 20°C

**Úplne suchý:**

po 28 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOSŤ:**

Textúrovaný náter s výbornými vlastnosťami priľnavosti k podkladu, dokonca aj na hladké povrchy ako sú keramické obklady

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	Hodnota
ADHESION / PULL OFF TEST	UNI EN 1542	>2,2 N/mm <sup>2</sup>

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

Aplikácia na pevne prilepené keramické obklady alebo suchý cementový podklad bez zvýšenej vlhkosti.

Podklad musí byť očistený, dôkladne umytý a odstránený všetok prach, mastnota, saponát a všetko, čo by mohlo spôsobiť odlupovanie náteru. Pre škráry medzi keramickými obkladačkami, praskliny a nerovnosti povrchu, použite STUCCO SL20 pastu a vyrovnajte povrch pred aplikáciu METEORE 12.

**POZOR:** Na podlahu pri ktorej je zvýšená vlhkosť od 3% do 15%, musí byť aplikovaná dvojzložková podkladová vyrovnávacia stierka RASANTE DDS ako hydrofóbná bariéra. RASANTE DDS musí byť zmiešaný a katalizovaný s materiálom B60, a následne dôkladne premiešaný so špachtľou alebo iným mechanickým nástrojom. Po zmiešaní s materiálom B60 musí byť RASANTE DDS aplikovaný do 40-50 minút s použitím nerezovej špachtle PV 43 na čistý a odmastený podklad, ktorý je úplne suchý (napríklad, s priemyselným ohrievačom), tak aby náter pevne držal. Tým sa zabráni odlučovaniu v dôsledku vlhkosti.

[www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**  
**APLIKÁCIA:**

**APLIKAČNÝ CYKLUS:**

Po 24 hours pri 20°C, ak škáry medzi keramickým obkladom neboli úplne vyrovnané alebo sú tam nerovnosti, použite STUCCO SL20 pastu pred aplikáciou METEORE 12.

**miešanie:**  
**spôsob:**

pripravený na použitie  
Nerezová špachtľa (pre vyrovnávaciu aj konečnú vrstvu)

**počet náterov:**

2 - vyrovnávací a konečný náter

Po 8 hodinách pri 20°C, aplikujte METEORE 12 rovnomerne na celý povrch v 1-1,5 mm hrúbke s nerezovou špachtľou PV 43. Kým je ešte povrch stále vlhký, použite nástroj PV 105 a vytvárajte textúrovanú nepravidelnú štruktúru a zhora nadol a naopak. Po 30 - 40 minútach pri 20°C, navlhčíte rozprašovačom PV 106 povrch vodou a jemne vyhladíte s nerezovou špachtľou PV 43 celý povrch METEORE 12.

Tým dosiahnete hladký povrch materiálu METEORE 12.

Je nutné počkať najmenej 2 hodín pri 0°C – po aplikácii METEORE 12. Potom jemne prebrúste celý povrch s brúsnym papierom s220- pre dosiahnutie úplne jemného a hladkého podkladu aby ste odstránili akékoľvek hrudky, diery a nerovnosti.

Po 12 hodinách 20°C, po aplikácii METEORE 12 je potrebné aplikovať konečnú vrstvu materiálu SABULADOR SOFT pre dosiahnutie efektu mramoru

N.B.: pred aplikáciou si prosím dôkladne prečítajte technické listy a video-návod na aplikáciu.

**TEPLOTA APLIKÁCIE:**

**SKLADOVANIE:**

**STABILITA:**

**POZNÁMKY:**

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**  
**A LIKVIDÁCIA**

od +5°C do +30°C.

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +30°C.

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č° 5 Jún 2019

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY