

KLONDIKE CORTEN TOP

Technický list SC 00260

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE CORTEN TOP

náter pre interiér a exteriér charakteristickým efektom kortenu verne imitujúci povrch hrdze

vodou riediteľný máter určený do interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.200 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť:

2 - 3 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

1,5 - 2 m²/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

APLIKÁCIA NA MOKRÝ POVRCH

Trieda

| č. | A | Fh | fh | | |
|----|--------------------|--------|----------------------|----------|---|
| 1 | [mm ²] | [N] | [N/mm ²] | 100% A/B | - |
| | 1808.6 | 2722.4 | 1.51 | | |

APLIKÁCIA NA SUCHÝ POVRCH

Trieda

| č. | A | Fh | fh | | |
|----|--------------------|--------|----------------------|----------|---|
| 1 | [mm ²] | [N] | [N/mm ²] | 100% A/B | - |
| | 1808.6 | 2423.2 | 1.34 | | |

Stanovenie tepelnej kompatibility po cykloch rozmrazovania podľa UNI EN 13687: 2003:

VZORKA BEZ CYKLICKÉHO ROZMRAZOVANIA

Trieda

| č. | A | Fh | fh | | |
|----|--------------------|------|----------------------|---------|--|
| 1 | [mm ²] | [N] | [N/mm ²] | 70% A/B | |
| | 1816.2 | 3034 | 1.67 | 30% B | |

VZORKA PO CYKLICKOM ROZMRAZOVANÍ

Trieda

| č. | A | Fh | fh | | |
|----|--------------------|--------|----------------------|----------|--|
| 1 | [mm ²] | [N] | [N/mm ²] | 100% A/B | |
| | 1816.2 | 2521.6 | 1.39 | | |

Stanovenie priepustnosti pre kvapaliny podľa UNI EN 1062-3: Stanovenie priepustnosti pre kvapaliny (W) < 0,09 Kg/m² *h^{1/2}

Stanovenie vlastnosti prestupu vodných pár podľa UNI EN ISO 7783-2012: pre hrúbku 350µm CatV2 pre hrúbku 1000 µm Cat. V3.

Stanovenie účinnosti voči riasam UNI EN 15458:2014: Odolnosť voči riasam v nanosenom filme. Klasifikácia 0, Neumožňuje rast rias na povrchu. Koeficient priepustnosti vodných pár (W) < 0,09 Kg/m²

Estetický efekt:

Efekt hrdze

Viskozita UNI 8902

23000 ± 1000 pri 25 °C cps

Zafarbenie:

Farebná škála z katalógu

DOBA SCHNUTIA:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Balenie: | LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5 |
| Suchý na dotyk: | 1 hodina pri teplote 20°C |
| Pretierateľný: | 3 – 4 hodiny pri teplote 20°C |
| Úplne suchý: | po 24 hodinách pri teplote 20°C |

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

KLONDIKE CORTEN TOP je priedušný a umývateľný Jeho chemické zloženie umožňuje špeciálny efekt má dvojité čistiaci účinok. Dažďové kvapky skĺznu po povrchu o odvedú prachové nánosy a zabránia usádzaniu prachu a nečistôt na povrchu. Ihneď ako povrch uschne vytvorí sa priedušný film odolný voči oteru. Po vysušení KLONDIKE CORTEN TOP odoláva vysokým teplotám +50°C a nízkym teplotám -40°C.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Hladký podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je potrebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery s obsahom vápna. Potom aplikujte PRIMER 1200 valčekom alebo striekacou pištoľou. Približne po 6 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN TOP.

Drsný, nerovný podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je potrebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery a omietky s obsahom vápna. Pokračujte v aplikácii KLONDIKE RASANTE R7 kovovou nerezovou špachtľou PV 44 a vyhladaťte podklad. KLONDIKE RASANTE R7 pôsobá aj ako základný náter, a preto už nie je nutné použiť PRIMER 1200. Preto po 12 hodinách pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN TOP.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob: štetec, kovové nerezové hladítko

počet náterov: 1 – 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Klasický efekt - špachtľ'a: aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP a pokryte celý povrch s použitím kovovej špachtle PV 44 po celom povrchu s hrúbkou približne 1 mm.

Výdatnosť: približne 2 – 3 m² jedna vrstva na hladký povrch

COLATO efekt – aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štetcom PV 76 v úzkych pruhoch zhora nadol a naopak o hrúbke 1mm – 2cm po celej dĺžke a pokračujte na celý povrch. Po 15 -20 minútach pri teplote 20°C aplikujte druhú vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP s použitím nerezovej kovovej špachtle PV 44 a naneste produkt ba celý povrch vertikálne zhora nadol a naopak o hrubke 1mm, tak aby ste nevyhladili prvú vrstvu. Je dôležité aplikovať druhú vrstvu kým je ešte prvá vrstva mokrá aby ste zabránili rýchlemu vysušeniu a viditeľným spojom.

Výdatnosť: približne 1,5 – 2 m² dve vrstvy na hladký povrch.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +10°C do +30°C. Neaplikujte počas priameho slnečného žiarenia a veterného počasia. Predídte aplikácii počas vlhkého a daždivého a mrazivého počasia.

www.dekorativne-natery.sk

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.
Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné ihneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.3, Júl 2019

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Strana 3 z 3

Distribútor pre SR: NEO-CONCEPT s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava 831 04,
Informácie : tel: +421 944 621 508, info@dekorativne-natery.sk, www.dekorativne-natery.sk