

SIGILLANTE SG15

Technický list SC 00277

NÁZOV:

SIGILLANTE SG15

TYP:

Viacúčelový tesniaci prípravok bez zápachu s vynikajúcou priľnavosťou a elasticitou. Rýchloschnúci.

POUŽITIE:

používa sa v produktovej rade VALPAIN E-VOLUTION, okolo sprchového boxu a v kritických miestach, kde je potrebné vytvoriť elastický a vodotesný spoj

CHARAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť: 1.510 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C

Výdatnosť: podľa potreby

Estetický efekt: = = = =

Viskozita: 100000-150000 cps

Zafarbenie: biela

Balenie: 125 ml

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na povrchu: 50 minút pri 20 °C

Pretierateľný: 2 hodiny pri 20 °C

Úplne suchý: 1 dn pri 20 °C (pri vrstve 2mm max.)

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

Vysoko elastický (až do 350%) a tixotropný, ľahko aplikovateľný aj pre ťažko dostupné miesta. Odoláva plesniam, je ideálny do vlhkem prostredí.

Vynikajúca priľnavosť bez základného náteru na všetky tradičné stavebné materiály, aj pri vlhkých povrchoch.

Ekologický: bez VOC, neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty. Podľa regulačné normy pre kvalitu vnútorného ovzdušia ISO 16001 má veľmi nízku úroveň škodlivých látok. Certifikovaný v triede A +, podľa francuzskej normy du 19 avril 2011

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	Hodnota
PRUŽNOSŤ FORMOVANIA 100%	ISO 37 / DIN 53004	0,6 N/mm ²
ODOLNOSŤ VOČI TLAKU	ISO 37 / DIN 53004	1,6 N/mm ²
ELASTICITA (%)	ISO 37 / DIN 53004	približne 350

PRÍPRAVA POVRCHU:

= = = = =

PRÍPRAVA PRODUKTU:

miešanie: katalizovaný s CT50

APLIKÁCIA:

spôsob: nerezová špachtľa

počet náterov: 1

www.dekorativne-natery.sk

APLIKAČNÝ CYKLUS:

V prípade vlhkých podkladov vyžadujúcich vodotesnú zábranu aplikujte Sigillante SG15 pred Rasante DDS + B60, zatiaľ čo na nosičoch bez problémov s vlhkosťou aplikujte Sigillante SG15 pred Meteore 12.

Povrch očistite a odmastite tak, aby boli bez oleja, mastnoty, hrdze alebo prachu. Ak je to potrebné, odstráňte zvyšky tlakom alebo stlačením vzduchu, brúsnym papierom alebo kefou, aby ste odstránili nečistoty pred aplikáciou. Aplikujte po obvode sprchového kúta, vane, umývadla a pod.

Aplikujte Sigillante SG15 do špár po obvode sprchovej vaničky, vane, umývadla alebo na všetky miesta kde sú spájané rôzne materiály z produktovej rady VALPAIN E-VOLUTION, kde je potrebný pružný a vodotesný spoj.

Použite Sigillante SG15, aby ste predišli presakovaniu vody.

Vytlačte produkt z tuby súmerným tlakom, tak aby ste zabránili dvojitému naneseniu materiálu na jedno miesto a nevytvorili tak vzduchové bubliny.

Pre dosiahnutie rovnomernej vrstvy na všetky miesta a pre získanie homogénnej vrstvy výrobku nanášajte Sigillante SG15 miernym tlakom. Vždy aplikujte hrúbku najmenej 1 mm. Sigillante SG15 je vytvrdzovaný vlhkosťou a úplne suchý po 1 dni pri teplote 23 ° C a 50% relatívnej vlhkosti, a ak je aplikovaný v maximálnej hrúbke do 2 mm. Výrobok má vysokú tepelnú odolnosť, a to od - 40 ° C do + 100 ° C

od +5°C do +40°C.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +25°C.

STABILITA:

približne 1 rok v originálnom balení

POZNÁMKY:

Náradie ihneď po použití umyte alkoholom, acetónom alebo rozpúšťadlom.

Po vyschnutí je možné prípravok odstrániť len mechanicky.

Vydanie: č°1 - Jún 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY