

## TOP COAT AR60 LUCIDO + CT80

Technický list SC 00284

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**TOP COAT AR60 LUCIDO + CT80**

transparentná dvojzložková živica

špeciálne vyvinutý tak, aby mal lesklý a jednotný konečný efekt, odolný voči chemickým činidlám. Vhodné pre steny aj podlahy, v systéme VALPAIN E-VOLUTION

**Špecifická hmotnosť:** 1.020 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C  
**Výdatnosť:** 15 - 20 m<sup>2</sup>/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**Estetický efekt:** lesklý  
**Viskozita:** =====  
**Zafarbenie:** transparentný  
**Balenie:** KIT Kg. 0,4 a KIT Kg.1,0

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na povrchu:** 20 minút pri 20 °C  
**Suchý na dotyk:** 1 hodina pri 20 °C  
**Pretierateľný:** 4 hodiny pri 20 °C  
**Úplne suchý:** 24 hodín pri 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

Top Coat AR60 musí byť katalyzovaný s CT80, Dôkladne premiešajte špachtľou a zabezpečte aby materiál, ktorý je prichytený na stenách nádoby, sa dôkladne premiešal tak, aby obidve zložky boli správne premiešané. Katalyzátor CT80 je veľmi odolný voči vlhkosti, takže akonáhle je balenie otvorené, musí byť celé použité alebo starostlivo uzatvorené. Katalizovaný, zmiešaný produkt musí byť aplikovaný v krátkom čase, a to do 1 hodiny pri 20 ° C.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	Hodnota
ODOLNOSŤ VOČI UMÝVANIU	UNI EN 10560	>20,000
QUVB	ISO 11507	Strata lesku < 10%
LESK	EN ISO 2813	92,6 GU (Vysoký lesk)
ODOLNOSŤ		1 kg, h=100cm nepraská
STUPEŇ TVRDOSTI	ASTM D 3363	H

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**APLIKÁCIA:**

=====  
**miešanie:** katalýza: skatalizovať s CT80  
**spôsob:** penový valček  
**počet náterov:** 2

## **APLIKAČNÝ CYKLUS:**

Po zaschnutí EPOXY gélu alebo produktu METEORE 12 naneste dve vrstvy Top Coat AR60 Lucido + CT80 s penovým valčekom PV 109 alebo 110, tak aby bol rovnomerne pokrytý celý povrch. Medzi prvým a druhým náterom počkajte 4 hodiny pri teplote 20 ° C. V žiadnom prípade nečakajte viac ako 24 hodín. Pri aplikácii na EP40 GEL, povrch predtým jemne prebrúste brúsnym papierom 400/500 a odstráňte nepravidelnosti.

## **TEPLOTA APLIKÁCIE:**

od +10°C do +30°C.

## **SKLADOVANIE:**

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

## **STABILITA:**

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

## **POZNÁMKY:**

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

## **A LIKVIDÁCIA**

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.