

SABULADOR SOFT

Technický list SC 00228

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

SABULADOR SOFT

farba s luminiscenčným efektom

farba na báze vody na dekoráciu interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.100 ± 30 gr./LT. pri 25 °C

Výdatnosť: 9-10 m² / LT. 2 vrstvy pre efekt ťahov štetca na hladkom povrchu (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačnej metódy)
8 - 9 m²/LT 2 vrstvy pre pruhovaný efekt na hladkom povrchu (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikačnej metódy)

Výdatnosť na Meteore 10 a Meteore 12 14-16 m²/LT 2 vrstvy

Estetický efekt:

Opaleskujúci pololesklý efekt

Zafarbenie:

Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, Lux Bianco Pieno 400, Matt Gesso 500 a farby z katalógu

Balenie:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:

po 1 hodine pri teplote 20°C

Pretierateľný:

po 3-4 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý:

po 24 hodinách pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

Vodou riediteľná farba pre interiéry so špeciálnymi luminiscenčnými piesočnými odleskami. Sabulador Soft možno použiť na vytvorenie exkluzívneho a elegantného prostredia v súlade s novými dekoratívnymi trendmi bez ohľadu na to, či celkový štýl je moderný alebo klasický. Sabulador Soft je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priateľský a môže byť prefarbený akoukoľvek inou farbou na vodnej báze.

EMISIE ZNEČIŠŤUJÚCICH LÁTOK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TRIEDA A + Trieda	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYDU, X	JIS V 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK	Smernica 2004-42-CE	Max. 15 g/l (Limit EÚ 200 g/l) kat. A/1	

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Riedenie:

pripravený k použitiu; ak sa použije na Meteore10 zriedi sa na 20 - 30% vodou

APLIKÁCIA:

Nástroje:

štetec, špongia

počet náterov:

1 - 2

PRÍPRAVA POVRCHU:

Staré povrchy. Uistite sa, že je podpera stabilná a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte všetky staré olupujúce sa a kriedové farby, potom povrch umyte vhodným mydlom. Vyplňte podľa potreby praskliny a po zaschnutí tmela naneste jednu vrstvu PRIMART 600 zriedený na 50% vodou a po približne 4 hodinách pri 20 ° C naneste a druhý náter PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vodou na pokrytie povrchu.

Naopak, ak je povrch stabilný a hladký, nie olupovací sa alebo nový, brúste len kde je to potrebné, aby bola stena hladká. Naneste potom PRIMART 600 ako celý náter zriedený na 15-20% vodou . Po 4 hodinách pri 20 ° C pokračujte v aplikácii Sabulador Soft.

Nové povrchy. Na opravu povrchu použite tmel. Po zaschnutí povrch prebrúste potom naneste vrstvu Primart 600 zriedeného 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách pri 20 ° C, pokračujte v aplikácii Sabulador Soft

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Efekt ťahu štetcom: naneste Sabulador Soft pomocou štetca PV 09 a zapracujte všetkými smermi. Nechajte asi 2 hodiny schnúť pri 20 ° C, potom naneste druhú vrstvu rovnakou technikou.

Pruhovaný efekt: aplikujte Sabulador Soft pomocou valčeka PV 95 a maľujte do všetkých smerov; pri poslednom ťahu štetca sa posúva zvislým smerom zhora nadol. Prejdite cez vlhkú farbu pomocou špachtle PV 88 alebo PV 89 v pohybe zhora nadol a naopak, aby zostali čo najviac rovné pruhy. Nechajte asi 2 hodiny zaschnúť pri 20 ° C, potom naneste druhú vrstvu pomocou rovnakej techniky valca a špachtle.

Mramorový Efekt na Meteore 10: Aplikujte Meteore 10 na celú stenu pomocou nerezovej špachtle PV 44. Ďalej, kým je produkt ešte mokrý, prejdite kefou PV 105 cez povrch, aby sa vytvorili nepravidelné zvlnené drážky smerujúce šikmo od zhora nadol a naopak.

Po 30 - 40 minútach pri 20 ° C postriekajte stenu vodou, opäť v pásikoch, pomocou postrekovača PV 106. Toto uľahčí vyhladenie Meteore 10 pomocou špachtle PV44.

Po 24 hodinách pri 20 ° C zdobte kompaktnou špongiou používajúc Sabulador Soft Finish. Prvé dve vrstvy by mali úplne stačiť na zakrytie. Nechajte medzi vrstvami 4 hodiny pri 20 ° C.

Je potrebné naniest' ďalší náter Sabulador Soft, ktorý ešte raz pokryje celý povrch, ale potom sa odstráni pomocou špongie, ktorá bola opláchnutá vo vode a dôkladne vyžmýkaná.

Farba by mala byť odstránená jedným alebo viacerými ťahmi, aby sa vytvorila želaná štruktúra na najhladšej časti povrchu. Podobne mramorovaný efekt sa vytvorí zanechaním rôznych farebných odtieňoch v štruktúrovaných žilách.

Ak sa má aplikovať štvrtý náter, t. j. tretia farba Sabulador Soft, mal by sa aplikovať na všetky štruktúrované žily alebo okolo nich, čím sa vytvárajú nuansy pomocou špongie(po opláchnutí vo vode a dôkladnom vyžmýkaní)

Mramorovaný efekt na Meteore 12: Pomocou compactnej špongie naneste Sabulador Soft zriedený na 20 - 30% s vodou a povrch pokryte prvými dvoma vrstvami. Nechajte prvý náter pred nanesením druhého náteru zaschnúť 4 hodiny pri 20 ° C.

Ďalšia vrstva Sabulador Soft by sa mala aplikovať ako tretia vrstva inej farby, ešte raz po celej ploche, potom odstránená špongiou.

Farba by mala byť odstránená pôsobením rôzneho stupňa tlaku, aby sa vytvoril požadovaný efekt nuansy na najhladšej časti povrchu. Podobne môžete mramorovaný efekt vylepšiť ponechaním rôzneho množstva farby v drážkach. Ak sa má nanášať štvrtý náter, použite inú farbu Sabulador Soft ako v predchádzajúcich náteroch, mal by sa nanášať iba na drážky alebo tesne okolo nich.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

| od +5°C do +30°C.

www.dekorativne-natery.sk

SKLADOVANIE:

STABILITA:

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

A LIKVIDÁCIA

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00228, Júl 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY