

TOP COAT AR70 OPACO + CT80

Technický list SC 00285

NÁZOV:

TOP COAT AR70 OPACO + CT80

TYP:
POUŽITIE:

transparentná dvojzložková konečná povrchová úprava s matným efektom špeciálne vyvinutý tak, aby mal matný a jednotný konečný efekt, odolný voči chemickým činidlám. Vhodné pre steny aj podlahy, pre systém VALPAIN E-VOLUTION

CHARAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť: 1.0420 ± 30 gr/LT pri teplote 20°C
Výdatnosť: 15 - 20 m²/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

Estetický efekt: matný
Viskozita: =====
Zafarbenie: transparentný
Balenie: KIT Kg. 0,4 a KIT Kg.1,0

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na povrchu: 20 minút pri 20 °C
Suchý na dotyk: 1 hodina pri 20 °C
Pretierateľný: 4 hodiny pri 20 °C
Úplne suchý: 24 hodín pri 20 °C

CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:

Top Coat AR70 OPACO alebo Top Coat AR60 LUCIDO musí byť katalyzovaný s CT80, Dôkladne premiešajte špachtľou a zabezpečte aby materiál, ktorý je prichytený na stenách nádoby, sa dôkladne premiešal tak, aby obidve zložky boli správne premiešané. Katalyzátor CT80 je veľmi odolný voči vlhkosti, takže akonáhle je balenie otvorené, musí byť celé použité alebo starostlivo uzatvorené. Katalizovaný, zmiešaný produkt musí byť aplikovaný v krátkom čase, a to do 1 hodiny pri 20 ° C.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	Hodnota
ODOLNOSŤ VOČI UMÝVANIU	UNI EN 10560	>20,000 cyklov
QUVB 1000h	ISO 11507	Strata lesku < 10%
LESK	EN ISO 2813	5,8 GU
ODOLNOSŤ		1 kg, h=100cm nepraská
STUPEŇ TVRDOSTI	ASTM D 3363	H

PRÍPRAVA POVRCHU:
PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA:

=====
miešanie: katalýza: skatalizovať s CT80
spôsob: penový valček
počet náterov: 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Po zaschnutí EP40 gélu alebo produktu METEORE 12 naneste dve vrstvy Top Coat AR70 OPACO + CT80 alebo Top Coat AR60 LUCIDO + CT80 s penovým valčekom PV 109 alebo 110, tak aby bol rovnomerne pokrytý celý povrch. Medzi prvým a druhým náterom počkajte 4 hodiny pri teplote 20 ° C. V žiadnom prípade nečakajte viac ako 24 hodín. Pri aplikácii na EP40 GEL, povrch predtým jemne prebrúste brúsnym papierom 400/500 a odstráňte nepravidelnosti. od +10°C do +30°C.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte. Náradie ihneď po použití umyte etylalkoholom alebo vodou.

POZNÁMKY:

Produkt pred použitím starostlivo premiešajte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartú bezpečnostných údajov.

A LIKVIDÁCIA

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné ihneď po použití dôkladne umyť etylalkoholom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.3, Január 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY