

PROMOTE DI ADESIONE ADP

Technický list:

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

VLASTNOSTI:

DOBA SCHNUTIA:

ENVIRONMENTÁLNE

VLASTNOSTI:

PROMOTE DI ADESIONE ADP

Ekologický, organický prípravok na ošetrovanie nesavých povrchov.

Určené na zlepšenie priľnavosti jednozložkových a dvojzložkových živcových systémov k nenasiakavým povrchom.

Používa sa tiež na riedenie prvého náteru PRIMER AZ + CT10 pri jeho nanášaní na cementové a betónové povrchy alebo sadrokartónové dosky.

Špecifická hmotnosť: 950 ± 30 g/l pri 20 °C (ISO 2811-1)

Viskozita: = = =

Výdatnosť: 12,5-14 m² / l jedna vrstva
(môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti a absorpcie povrchu a spôsobu aplikácie)

Zafarbenie: priehľadné

Balenie: 0,25 l / 1 l

Pretierateľnosť: Po 2 hodinách ale najviac po 4 hodinách pri 20 °C

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH	-	NEOBSAHUJE	

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Riedenie:

Pripravené na použitie na dlaždicach.

Pre aplikácie na cementové a betónové povrchy alebo sadrokartónové dosky sa PROMOTORE DI ADESIONE ADP používa na riedenie prvého náteru PRIMER AZ+ CT10

APLIKÁCIA:

Metóda:

Rozprašovač

Počet vrstiev :

1

APLIKAČNÝ CYKLUS:

a) Dlaždice: obrúste a vyrovajte dlaždice z keramiky, porcelánu alebo podobných materiálov s diamantovými kotúčmi na odstránenie glazúry. Potom odstráňte prach s vhodným vákuovým nástrojom. Potom naneste PROMOTORE DI ADESIONE ADP na celý povrch pomocou rozprašovacieho nástroja. Utrite handričkou, ktorá bola namočená v rovnakom produkte PROMOTORE DI ADESIONE ADP, zatiaľ čo handrička aj povrch sú mokré, aby sa zaistil lepší výsledok.

b) Cementové a betónové povrchy: pri aplikácii na cementové a betónové povrchy je nevyhnutné, aby mali pevnosť > 1,5 MPa certifikovanú podľa ASTM D a pevnosť v tlaku > 25 N/mm² podľa EN 13892-2. Naneste PRIMER AZ + CT10, zriedený 30% s PROMOTORE DI ADESIONE ADP, pomocou valčeka PV95 so stredným vlasom. Po 24 hodinách pri teplote 20 °C naneste druhú vrstvu PRIMER AZ + CT10 bez riedenia.

SC 00311

c) Sadrokartón: je dôležité, aby **sadrokartón** bol najvyššej kvality, nový alebo takmer nový. Naneste PRIMER AZ + CT10, zriadený 30% s PROMOTORE DI ADESIONE ADP, pomocou valčeka PV95 so stredným vlasom. Po 24 hodinách pri teplote 20°C naneste druhú vrstvu PRIMER AZ + CT10 bez riedenia.

Aplikačná teplota: medzi +10 °C a +30 °C.

Skladovanie: v tesne uzavretej plechovke, dokonca aj po použití, pri teplotách od +10 °C do +30 °C.

Stabilita: cca 1 rok v riadne uzavretej, nikdy neotvorenej nádobe.

POZNÁMKY: Pred použitím dôkladne premiešajte. Ihneď potom nástroj umyte vodou alebo alkoholom.

BEZPEČNOST' USMERNENIA A LIKVIDÁCIA:

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím si musíte prečítať celý návod a kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny týkajúce sa zaobchádzania, bezpečnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Náradie by sa malo dôkladne umyť ihneď po použití vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Nástroje sa nesmú čistiť vo vodovodných odtokoch, kanalizáciách.

Zneškodňovať v súlade so zákonom č. 185/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Likvidujte použité obaly v súlade s platnými predpismi a metódami nakladania s odpadom

Technický list č. SC 00311, vydané manažérom kontroly kvality :

vydanie 1.

December 2022