

## L 50

Technický list SC 00224

**NÁZOV:**

**L 50**

**POPIS:**

prísada na báze vody s hliníkovými a zlatými efektmi, pigmenty so žiarivými efektami

**POUŽITIE:**

Pridanie do Artecò 7 už zafarbeného a Artecò '7 Metal na získanie kovového efektu. Môže byť pridaný tiež k akýmkoľvek odtieňom Polistof, aby mal zamatový efekt alebo efekt látky Shantung - vždy s L50. Pre Mavericks balenie L 50 ľubovľnej farby musí byť pridané do každej Mavericks plechovky. Pre Klondike Ferro naneste jednu vrstvu L 50 Col. 309 pomocou zvislých ťahov štetca na pokrytie povrchu alebo vrstvu L 50 Col. 309 pomocou kompaktnejšej strany morskej špongie PV 32. Jemne poklepte po povrchu podľa potreby v škvrnách, v závislosti od toho, koľko oxidu meďnatého by malo zostať viditeľného na konci aplikácie.

**CHARAKTERISTIKA:**

**Špecifická hmotnosť:** 1.020 ± 30 gr./LT. pri 20 °C

**Výdatnosť:**

2 X LT. 0,100 na LT. 1 ARTECO' 7

LT. 0,500 na LT. 2,5 ARTECO' 7

2 X LT. 0,500 na LT. 5 ARTECO' 7

2 X LT. 0,100 na LT. 1 ARTECO' 7 METAL

LT. 0,500 na LT. 2,5 ARTECO' 7 METAL

LT. 0,100 na LT. 1 POLISTOF

LT. 0,500 na LT. 5 POLISTOF

LT. 0,100 na LT. 0,500 MAVERICKS

Col. 301: LT. 1 na 12-13 m<sup>2</sup> 1 náteru KLONDIKE

FERRO (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikáčnej metódy)

Col. 309: LT. 1 na 80-100 m<sup>2</sup> 1 náteru KLONDIKE

FERRO (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, absorpcie povrchu a aplikáčnej metódy)

**Zafarbenie:**

farby z katalógu

**Balenie:**

LT.0,100 - LT. 0,500

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:**

po 2 hodinách pri teplote 20°C pre Klondike Ferro

**Pretierateľný:**

po 4 hodinách pri teplote 20°C pre Klondike Ferro

**Úplne suchý:**

po 24 hodinách pri teplote 20°C pre Klondike Ferro

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

Výrobok odolný voči svetlu a umývaniu. Dostupné v rôznych odtieňoch, ktoré sa dajú pridať do už zafarbeného Artecò 7 alebo do Artecò '7 Metal alebo do Mavericks alebo do akýchkoľvek odtieňov Polistof

**PRÍPRAVA PRODUKTU:**

**Riedenie:**

pripravený k použitiu; dobre premiešajte

**APLIKÁCIA:**

**Systém:**

nalejte produkt L50 už do Artecò 7 zafarbeného alebo do Artecò '7 Metal alebo Polistof alebo Mavericks plechovky. Nanášajte štetcom alebo morskou špongiou pre Klondike Ferro.

**počet náterov:**

1 pre Klondike Ferro

[www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

## **PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Klondike Ferro.** Uistite sa, že je podpera stabilná a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte všetky staré olúpajúce sa farby, potom povrch umyte vhodným mydlom. Vyplňte podľa potreby praskliny a po zaschnutí tmela naneste jednu vrstvu PRIMER 1200 na pokrytie povrchu pomocou mohérového valčeka, štetca alebo striekaním.

## **TEPLOTA APLIKÁCIE:**

od +5°C do +30°C.

## **SKLADOVANIE:**

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

## **STABILITA:**

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

## **POZNÁMKY:**

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

## **A LIKVIDÁCIA**

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00224, Október 2017

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY